

МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ «УНИВЕРСАЛ»

| | |
|---------------------------|--|
| Тип | Мастика битумная гидроизоляционная. |
| Область применения | Предназначена для гидроизоляции бетонных поверхностей, элементов фундамента, внешних деревянных конструкций, подвалов, коммуникаций и трубопроводов, работающих в условиях повышенной влажности. |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|--|---|
| Расход на 1 слой | 0,5 кг/м ² при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм |
| Сухой остаток | Ок. 60 % |
| Разбавитель | Уайт-спирит |
| Способ нанесения | Наносится шпателем, кистью, валиком. |
| Время высыхания 1 слоя при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) % | 12 - 24 часа в зависимости от условий применения. |
| Цвет | Черный |
| Прочность сцепления с бетоном | Не менее 0,1 МПа (1,0 кгс/см ²) |
| Теплостойкость | Не менее 70°С |
| Водонепроницаемость при давлении 0.03 МПа | Не менее 10 минут |
| Водопоглощение в течение 24 ч | Не более 2% |
| Хранение и транспортировка | В плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Держать вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года. |
| Фасовка | 1,8 кг, 18кг |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

По заказу ООО "Тиккурила"
ООО "ХимТоргПроект"
192007, Россия, г. Санкт-Петербург,
Ул. Тамбовская, д.13, лит.А. пом. 3Н

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ «УНИВЕРСАЛ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. Работы проводить при температуре от -5°C до $+35^{\circ}\text{C}$. Не проводить работы при атмосферных осадках. |
| Предварительная подготовка | Поверхность очистить от загрязнений механическим способом, ржавые металлические поверхности обработать модификатором ржавчины, высушить. При производстве гидроизоляционных работ при температуре от 0°C до -5°C необходимо очистить поверхность от наледи и снега, высушить. При работе в условиях отрицательных температур, гидроизоляционную мастику рекомендуется отогреть в тепляках в течение суток при температуре не менее $+15^{\circ}\text{C}$. |
| Нанесение | Мастику тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом до требуемой консистенции. Для формирования оптимального защитного слоя рекомендуется укладывание мастики в 1-3 слоя с промежуточной сушкой каждого слоя до 24 часов. |
| Очистка инструментов | Инструмент очистить уайт-спиритом. |

ОХРАНА ТРУДА

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Гидроизоляционная мастика огнеопасна. Работы с гидроизоляционной мастикой проводить на открытом воздухе, не курить. Проводить работы вдали от источников воспламенения. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускать попадания в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

По заказу ООО "Тиккурила"
ООО "ХимТоргПроект"
192007, Россия, г. Санкт-Петербург,
Ул. Тамбовская, д.13, лит.А. пом. 3Н

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный