



TIKKURILA
TIKKURILA TAIKA GLOW
ТАЙКА ГЛОУ

ТИП	Специальный светящийся в темноте водоразбавляемый лак.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для придания эффекта свечения внутри сухих помещений. Используется на окрашенной поверхности стен, а также для окрашивания мебели, полов, предметов при покрытии защитным слоем лака. Можно использовать для маркировки маршрутов передвижения наряду с одобренными указателями путей эвакуации.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначен для придания эффекта свечения на поверхностях внутри сухих помещений. Эффект наиболее заметен на белом / светлом фоне в помещении без света. Для свечения в темноте требует получения достаточного количества света. Продолжительность свечения в темноте - до 6 часов.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

TIKKURILA TAIKA GLOW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Прозрачный, с желтоватым оттенком. В темноте светится зеленоватым цветом.
Блеск	Матовый.
Расход	8–12 м ² /л, в зависимости от способа нанесения.
Фасовка	0.333 л, 1 л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносите валиком с коротким ворсом, кистью, трафаретной кистью или распылителем (например, воздушное распыление, размер сопла – 1,4-1,8 мм, количество разбавителя – 0-5% от объема раствора).
Время высыхания	Повторное нанесение примерно через 6 часов.
Плотность (кг/л)	Около 1,1 кг/л, (ISO 2811)
Стойкость к мокрому истиранию	1 класс по ISO 11998/DIN EN 13300.
Термостойкость	85°C, ISO 4211-3.
Сухой остаток по объему (%)	19
Предельная величина ЛОС	(Cat A/I) 200 г/л (2010). Содержит VOC (ЛОС) макс. 200 г/л.
Хранение и транспортировка	Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

TIKKURILA TAIKA GLOW

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже 10°C и относительная влажность воздуха 30 - 70%.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Очистите новую поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровняйте поверхность шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымойте ранее окрашенную поверхность с моющим средством Tikkurila Maalipesu, как это указано в инструкции на упаковке. Дайте высохнуть. Удалите отслаивающуюся краску. Отшлифуйте твердые, блестящие окрашенные поверхности до матового состояния. Удалите шлифовальную пыль. Выровняйте отверстия и углубления шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль.

Грунтование

Нанесите белую или светлую, подходящую для объекта грунтовку или интерьерную краску, например, Tikkurila Harmony. Лак Tikkurila Taika Glow можно наносить на любые водоразбавляемые краски Tikkurila.

Нанесение

Перед применением лак тщательно перемешать. Нанесите лак при помощи валика с коротким ворсом, предназначенного для гладких поверхностей, кистью или трафаретной кистью. Старайтесь достичь как можно более гладкой поверхности и попробуйте нанести лак ровным слоем одинаковой толщины. Используйте для границ малярный скотч и удалите скотч сразу после покраски. Более значительного эффекта свечения можно достичь при нанесении в два (или более) слоя. На поверхность, покрытую лаком Tikkurila Taika Glow, можно нанести защитный слой лака, например, паркетного лака Tikkurila Parketti-Assa или лака для мебели Tikkurila Kiva. Внимание! Убедитесь в том, что нанесение лака удалось в темноте. След от исправлений легко будет заметен, особенно если лак нанесен тонким слоем. Больше идей и более подробные инструкции Вы найдете на сайте Tikkurila.

Очистка инструментов

Удалить оставшийся лак с инструментов и промыть водой с мылом.

Эксплуатация поверхности

Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности.

При необходимости не ранее, чем через 1 месяц с момента покраски очистите поверхность нейтральным (pH 6 – 8) раствором моющего средства с использованием мягкой щетки или губки.

Остатки раствора смыть водой с помощью губки. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. Если необходимо очистить поверхность вскоре после окраски, выполняйте очистку без лишних усилий сухой или влажной мягкой губкой.

Ремонтная окраска

См. пункт «Ранее окрашенные поверхности». При желании Вы можете закрыть поверхность с эффектом свечения, окрасив ее в два слоя любой водоразбавляемой краской.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.